

Eigenschappen

Blue Dolphin Eco Hardwax is een oplosmiddelvrij oliesysteem voor de behandeling van houtparquetoppervlakken in binnenruimtes. Het verlevendigt en verdiept de natuurlijke structuur en geeft het hout een gelijkmatige tint. Het oppervlak is actief ademend, vochtregulerend, zeer slijtvast en robuust.

Ingrediënten

Lijnzaadolie, houtolie (tungolie), zonnebloemolie, kolofoniumhars-ester, microwas, zinkoxide, kobaltbis (2-ethylhexanoaat), zirconium- en mangaanoctoaat-droger, antioxidans.

Arbeidsstappen:

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn (houtvochtigheid max.12 %). Schuur het oppervlak gelijkmatig en eindig de schuurgang met korrel 120.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.

1e laag: 20-30 ml/m² resp. 33-50 m²/l

2e laag: een druppel met een doorsnede van 2 cm per m²

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Belangrijk!

Wanneer u een vloer afwerkt die is behandeld met Blue Dolphin kleurolie is het belangrijk om eerst een droogtest te doen voordat u de kleurolie gaat afwerken met Hardwax.

Breng op een onopvallende plek Hardwax aan. Masseer de Hardwax goed in. Wanneer de kleur niet oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de kleur wel op in de Hardwax, dan moet de vloer nog verder drogen. Wanneer de vloer na de Hardwax afwerking "harig" aanvoelt, deze laag tussen schuren met een groene pad en de behandeling herhalen.

3. Bereid de olie voor

Open de verpakking en roer de olie een paar minuten goed door.

4. Aanbrengen

1e laag: Zet de olie grof op met een verzadigde witte pad. Draaiingen van de pad laten zitten. Of opbrengen met een spatel (bij een vlakke vloer).

Laat de olie intrekken. Na minimaal 45 minuten en binnen 1,5 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden als temperatuur en luchtvochtigheid) het oppervlak uitpoetsen met een schone witte pad. Wanneer de vloer vellingkanten heeft, maakt u voor het poetsen de vellingkanten schoon met een doek.

2e laag: Breng één druppel met een doorsnede van 2 cm per m² aan en direct uitpoetsen met een witte pad tot een egaal oppervlak wordt verkregen.

5. Droging

Na ca. 12 uur (20°C/50-55% rel. luchtvochtigheid) is het oppervlak droog en opnieuw behandelbaar. De vloer kan na 24 uur voorzichtig begaan worden. Volledig uitgehard en belastbaar na 7-10 dagen.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.

Belangrijk: Verricht vooraf een test!

Zorg bij de verwerking en droging van de producten voor een optimale circulatie van frisse lucht! Niet onder 16°C verwerken! De Eco Hardwax voor verwerking eerst op kamertemperatuur laten komen.

Opslag

Koel, droog en goed gesloten bewaren. Er kan zich een vel vormen. Vel vóór volgende gebruik verwijderen. Olie evt. door zeef gieten.

Veiligheidsaanwijzingen



Irriterend

Opgelet! Met product doordrenkte arbeidsmaterialen zoals bijv. lappen, sponzen, kleding, schuurstof etc. luchtdicht opbergen in metalen bak of uitspoelen met water en op een niet brandbare ondergrond uitgespreid laten drogen (zelfontbrandingsgevaar!).

Het product is op zich niet zelfontvlambaar. Bevat houtolie en kobaltbis (2-ethylhexanoaat). Huidcontact kan tot overgevoeligheid leiden. Zorg ervoor dat kinderen niet bij het vloeibare product kunnen komen. Bij inslikken meteen arts opzoeken en verpakking of etiket laten zien. Alleen in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Let bij de verwerking op een toereikende bescherming van de huid. Draag bij het schuren een fijnstofmasker!

Het is mogelijk dat de natuurlijke ingrediënten een typische geur verspreiden!

Afvoer als afval

Vloeibare productresten inleveren bij een inzamelpunt voor oude verf/lak of volgens de geldende lokale voorschriften afvoeren. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkhulpmiddelen kunnen na droging met het huisvuil meegegeven worden. Alleen gereinigde of van resten ontdane verpakkingen met uitgeharte aanhechtingen ter recycling inleveren of volgens de geldende lokale voorschriften afvoeren! Niet reinigbare of niet adequaat geleegde verpakkingen dienen als product behandeld en afgevoerd te worden!

VOC-markering volgens Decopaint-Richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010)

9125 bevat max. 1 g/l VOC.

AVV-Afvalcode volgens het Europese afvalregister: 08 01 11*

De informatie en aanwijzingen van het technische datasheet zijn bindend. Indien van deze voorschriften afgeweken moet worden, dient men vooraf de toepassingstechnische afdeling van ZenDac te raadplegen. De algemene bouwtechnische regels moeten nageleefd worden. Met het verschijnen van dit datasheet verliest alle eerdere informatie haar geldigheid.